

**Granulats :** 0/2 All RL Le Beausset  
**Péetrographie :** Détritiques (Grès, etc.)  
**Elaboration :** Lavés  
**Système EVCP :** CE niveau 2+

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Etendue e	6		50		40	10			0.8	
Incertitude U	2		4		3	2		1	0.15	0.5
V.S.S.+U	10.0		59		98	100		100	2.69	1.3
V.S.S.	8.0		55		95	99		100	2.54	0.8
V.S.I.	2.0		5		55	89		95	1.94	0.0
V.S.I.-U	0.0		1		52	87		94	1.79	0.0

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/18 au 19/12/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Maximum	7.5	18	34	57	90	99	100	100	2.35	0.7
Xf+1.25xEcart-types	6.7	17	34	56	88	99	100	100	2.28	0.5
Moyenne Xf	5.4	15	31	53	86	98	100	100	2.18	0.3
Xf-1.25xEcart-types	4.1	13	28	50	83	98	99	100	2.08	0.2
Minimum	3.2	11	25	47	82	96	98	100	2.04	0.2
Ecart-type	1.05	1.6	2.2	2.7	1.9	0.6	0.4	0.0	0.080	0.10
Nombre de résultats	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38



Marcel Garcia

