

Granulats : 0/2 All RL Le Beausset
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 9


Code a bis

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)	Friabilité
Etendue e	10		50		40	10			10	0.6		
Incertitude U	1		4		3	2	1		1	0.15	0.5	5
V.S.S.+U	11		59		98	100			11.0	2.65	2.0	45
V.S.S.	10		55		95	99			10.0	2.50	1.5	40
V.S.I.	1		5		55	85	95	100		1.90		
V.S.I.-U	0		1		52	83	94			1.75		

Partie informative
Résultats de production

du 02/07/20 au 14/12/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)	Friabilité
Maximum	7	16	34	57	90	99	100	100	6.6	2.46	0.3	35
Xf+1.25xEcart-types	6	16	32	55	88	99	100	100	6.4	2.31	0.3	
Moyenne Xf	5	14	30	52	85	99	100	100	5.1	2.21	0.3	33
Xf-1.25xEcart-types	4	12	27	49	82	98	100	100	3.7	2.11	0.3	
Minimum	3	10	23	45	78	98	100	100	2.9	2.05	0.3	30
Ecart-type	1.1	1.6	2.1	2.2	2.3	0.4	0.1	0.0	1.10	0.080	0.00	2.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2



Marcel Garcia